



Colder Products Company®

Quick Couplings & Fittings for Plastic Tubing

コールドープロダクツカンパニーは生産中止となったPD626の代替品として、綿密な試験と検証を経てFlint Hills社の11R12Aを選びました。下記の表はこれら2種類のポリプロピレンホモポリマーの類似性について示しています。

より詳細な内容については下記のウェブサイトをご覧ください。

www.colder.com/polypro

	PD626	11R12A
メーカー名	LyondellBasell	Flint Hills Resources
材質	PP ハイポリマー	PP ハイポリマー
流動性	12 グラム/10 分	12 グラム/10 分
密度	0.902 グラム/cm ³	0.900 グラム/cm ³
クラス VI 材質 (FDA)	はい	はい
ガンマ線に対する安定性	はい	はい
REACH 対応	はい	はい
RoHS 対応	はい	はい
FDA /21CFR177.1520(a)(1)(i) &(c)1.1a 対応	はい	はい
色	アーモンド色	アーモンド色
引張強度	310.3bar	294.8bar
切り欠きアイゾット衝撃力	4826N/m ²	4826N/m ²
たわみ温度(4.55bar 下)	82.8°C	82.2°C
動物由来物質の含有	有	無(動物質なし)
ラテックスの含有	無	無
ビスフェノール A の含有	無	無
製造メーカーの施設認証	ISO9001:2008	ISO9001:2008

* 上記の数値は参考値であって保証値ではありません。

Colder Products Company • 1001 Westgate Drive, St. Paul, Minnesota 55114
Phone: 651-645-0091 • Fax: 651-645-5404 • www.colder.com

CPC, Colder Products and Colder Products Company are registered trademarks with the US Patent and Trademark Office.