



新 製 品

真空保持性能に優れた アラメック[®] 真空ホース

ARAM[®] ARAMEC[®]

- 材質がプラスチックエラストマーの真空ホースです。
- 従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能に優れています。
- 粉を使用しておりませんので、清浄な場所での使用に適しています。
- クリーンな所では、洗浄の後、使用されることをおすすめします。
- 厚生労働省告示第 201 号の食品衛生試験に適合しています。
(ただし、n-ヘプタンを除く)

ARAM[®] ARAMEC[®]

■ アラメック[®] 真空ホース

日本製

コード	サイズ			価格 / m
	内径 mm	外径 mm	長さ m	
1079-01	4.5	15	10	¥ 630
-02	6	12	10	¥ 480
-03	6	15	10	¥ 560
-04	6	18	10	¥ 800
-05	7.5	20	10	¥ 950
-06	9	24	10	¥ 1,100
-07	12	30	10	¥ 1,800
-08	15	36	10	¥ 2,700
-09	18	42	10	¥ 3,400
-10	25	50	10	¥ 4,900

■ 代表物性

	単位	試験値	試験方法
硬さ	—	A30	JISK6253
引張強さ	MPa	9.53	JISK6251
伸び	%	660	JISK6251
100%引張応力	MPa	1.34	JISK6251
比重	—	1.00	JISK6268
50%衝撃ぜい化温度	℃	-64℃	JISK6261

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

●記載内容は2012年5月現在のものです。

ARAM アラム 株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06 (6351) 8860(代) FAX.06 (6351) 8856(代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06 (6351) 8872(代) FAX.06 (6353) 1250(代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03 (3696) 4500(代) FAX.03 (3696) 4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp

ISO14001:2004
CERTIFIED
本社・工業用品部